

L I N H A
NANO CARBON
Especificações técnicas

FilmStar[®]
Window Film

IC-CB 15 i-Cool Carbon Ceramic (cor estável)
Automotive Window Films

Nano Carbon 15%

Transmissão de luz visível	15%
Transmissão solar	29.0%
Absorção Solar	65.0%
Refletância Solar	6%
Reflexão interior	5,2%
Reflexão exterior	5.9%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	61%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	50%
Rejeição UV	+99% up
Coefficiente de sombreamento	0,53
Coefficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0,47
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	53%



MADE IN USA