

L I N H A
NANO CARBON
Especificações técnicas

FilmStar[®]
Window Film

IC-CB 20 i-Cool Carbon Ceramic (cor estável)
Automotive Window Films

Nano Carbon 20%

Transmissão de luz visível	19%
Transmissão solar	33.0%
Absorção Solar	61.0%
Refletância Solar	6%
Reflexão interior	5,3%
Reflexão exterior	5.9%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	56%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	47%
Rejeição UV	+99% up
Coefficiente de sombreamento	0,57
Coefficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0,49
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	50%



MADE IN USA