

L I N H A  
**NANO CARBON**  
Especificações técnicas

**FilmStar**<sup>®</sup>  
Window Film

**IC-CB 40 i-Cool Carbon Ceramic (cor estável)**  
Automotive Window Films

**Nano Carbon 40%**

Transmissão de luz visível	43%
Transmissão solar	54%
Absorção Solar	40.0%
Refletância Solar	6.4%
Reflexão interior	6.3%
Reflexão exterior	5.8%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	36%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	32%
Rejeição UV	+99% up
Coefficiente de sombreamento	0,74
Coefficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0,65
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	35%



MADE IN USA