

L I N H A  
**NANO CARBON**  
Especificações técnicas

**FilmStar**<sup>®</sup>  
Window Film

**IC-CB 05 Nano Carbon i-Cool** (cor estável)  
Automotive Window Films

**Nano Carbon 5%**

Transmissão de luz visível	5%
Transmissão solar	18,3%
Absorção Solar	77.0%
Refletância Solar	4.7%
Reflexão interior	5,2%
Reflexão exterior	5.1%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	75%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	60%
Rejeição UV	+99%
Coeficiente de sombreamento	0,45
Coeficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0,39
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	61%



MADE IN USA