

L I N H A
NANO CARBON
Especificações técnicas

FilmStar[®]
Window Film

IC-CB 50 i-Cool Carbon Ceramic (cor estável)
Automotive Window Films

Nano Carbon 50%

Transmissão de luz visível	48%
Transmissão solar	56%
Absorção Solar	38.0%
Refletância Solar	6.0%
Reflexão interior	6.4%
Reflexão exterior	6.3%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	33%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	31%
Rejeição UV	+99% up
Coefficiente de sombreamento	0,76
Coefficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0,66
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	34%



MADE IN USA