

L I N H A

**NANO CERAMIC**

Especificações técnicas

**FilmStar**<sup>®</sup>  
Window Film

## **IC-IR 05 i-Cool IR Nano-Ceramic (cor estável)** Automotive Window Films

### **Nano Ceramic 5%**

Transmissão de luz visível	7%
Transmissão solar	13.5%
Absorção Solar	81.0%
Refletância Solar	5.5%
Reflexão interior	5.7%
Reflexão exterior	5.8%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	78%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	88%
Rejeição UV	+99% up
Coefficiente de sombreamento	0,41
Coefficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0,35
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	65%



MADE IN USA