

L I N H A

NANO CERAMIC

Especificações técnicas

FilmStar[®]
Window Film

IC-IR 50 i-Cool IR Nano-Ceramic (cor estável) Automotive Window Films

Nano Ceramic 50%

Transmissão de luz visível	50%
Transmissão solar	43.6%
Absorção Solar	50.3%
Refletância Solar	6.1%
Reflexão interior	7.1%
Reflexão exterior	6.7%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	47%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	80%
Rejeição UV	+99% up
Coefficiente de sombreamento	0,66
Coefficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0,57
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	43%



MADE IN USA