

L I N H A

NANO CERAMIC

Especificações técnicas

FilmStar[®]
Window Film

IC-IR 05 i-Cool IR Nano-Ceramic (cor estável) Architectural Window Films

Nano Ceramic 5%

Transmissão de luz visível	7%
Transmissão solar	13.5%
Absorção Solar	81.0%
Refletância Solar	5.5%
Reflexão interior	5.7%
Reflexão exterior	5.8%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	78%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	88%
Rejeição UV	+99% up
Coefficiente de sombreamento	0.41
Coefficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0.35
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	65%



MADE IN USA