

L I N H A

# SUPREME CERAMIC

Especificações técnicas

**FilmStar**<sup>®</sup>  
Window Film

## Supreme IR Nano-Ceramic 2095 Automotive Window Films

### Supreme Ceramic 20%

Transmissão de luz visível	20.7%
Transmissão solar	11.5%
Absorção Solar	83.8%
Refletância Solar	4.7%
Reflexão interior	5.9%
Reflexão exterior	5.1%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	96.2%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	95.5%
Rejeição UV	+99% up
Coefficiente de sombreamento	0,42
Coefficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0,37
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	62%



MADE IN USA