

L I N H A

# SUPREME CERAMIC

Especificações técnicas

**FilmStar**<sup>®</sup>  
Window Film

## Supreme IR Nano-Ceramic 5095 Automotive Window Films

### Supreme Ceramic 50%

Transmissão de luz visível	54.8%
Transmissão solar	26.5%
Absorção Solar	68.0%
Refletância Solar	5.5%
Reflexão interior	6.9%
Reflexão exterior	6.1%
IR rejeitado (900 ~ 1000nm)	94.6%
IR rejeitado (780 ~ 2500nm)	94.8%
Rejeição UV	+99% up
Coefficiente de sombreamento	0.52
Coefficiente de ganho de calor solar (SHGC)	0.46
Energia Solar Total Rejeitada (TSER)	55%



MADE IN USA